

100 Holzarten auf www.w-l.ch

Peroba Rosa

(*Aspidosperma peroba*)



Vorkommen:	Südamerika
Baumstamm:	Höhe bis 40m, Durchmesser bis 1,5m
Holzfarbe:	Gelblichbraun, orange bis rosarot, Splint gelblich
Merkmale:	Zerstreutporig, Gefässe und Holzstrahlen nur mit der Lupe sichtbar
Eigenschaften:	Das Holz ist hart, dicht und spröde. Es lässt sich gut bearbeiten, drehen und messern. Verleimung und Oberflächenbehandlung sehr gut. Holzstaub löst Asthma, Brechreiz, Krämpfe, Schweissausbrüche und Schlafsucht aus.
Resistenz:	Pilz resistent, Insekten resistent
Verwendung:	Furnierholz, Täfer, Möbelholz, Schiffbau, Wasserbau und Parkett Dient als Ersatz für Buchsbaum
Kenngrössen:	Raumgewicht: 0,70–0,80 g/cm ³ Zugfestigkeit: k. A. Druckfestigkeit: 56 N/mm ² Biegefestigkeit: 86 N/mm ² Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = k. A. H BI = 39–48 N/mm ²