

100 Holzarten auf www.w-l.ch

Sen

(*Acanthopanax ricinifolium*)



Vorkommen:	Ostasien
Baumstamm:	Höhe bis 60m, Durchmesser bis 2,0m
Holzfarbe:	Hellgraugelb, Splint weisslich bis blassgelb
Merkmale:	Einreihig ringporig, im Frühholz gross mit deutlichen Zuwachszonen, dank ausgeprägter Fladerung dekorativ Optisch wie Esche
Eigenschaften:	Das weiche, leichte Holz ist feinfaserig, dicht und zäh. Es lässt sich gut bearbeiten und messern und ist sehr biegefest.
Resistenz:	Pilz gering, Insekten gering
Verwendung:	als Messerfurnier für Möbel, Musikinstrumente, durch seine Feinjähigkeit besonders im Pianobau
Kenngrossen:	Raumgewicht: 0,48–0,51 g/cm ³
	Zugfestigkeit: k.A.
	Druckfestigkeit: k.A.
	Biegefestigkeit: 75 N/mm ²
	Härte n. Brinell 12% Feuchtigkeit: H BII = 71 N/mm ² H BI = k.A.