

100 Holzarten auf www.w-l.ch

Weissdorn

(Carategus monogyra)



Vorkommen:	Europa, Nordafrika, östliche USA und Westasien
Baumstamm:	Höhe bis 5 m, Durchmesser bis 0,4 m
Holzfarbe:	Gelblich- rötlichweiss, Splint nicht zu unterscheiden
Merkmale:	Poren und Markstrahlen kaum erkennbar, oft Markflecken im Kernholz
Eigenschaften:	Das Holz ist sehr hart, zäh, witterungsfest und schwer zu spalten. Es neigt zum reissen, schwindet stark, und schwer zu trocknen. Es lässt sich gut schnitzen und dreheln. Das Holz ist nur in geringen Dimensionen anzutreffen.
Resistenz:	Pilz gering, öfters Weissfäule, Insekten mittel
Verwendung:	Kleine Gebrauchsgegenstände, Werkzeuggriffe
Kenngrossen:	Raumgewicht: 0,60–0,65 g/cm ³
	Zugfestigkeit: k. A.
	Druckfestigkeit: k. A.
	Biegefestigkeit: k. A.
	Härte n. Brinell 12 % Feuchtigkeit: H BII = k. A. H BI = k. A.